













# WAGNER

ARGILE  
couleurs de terre

MANDERS

## SprayGuide - HEA Airless-Technology

Материал	База	Тип форсунки	Размер форсунки	Разбавление	Давление при распылении
 Sous Couche de Preparation	-	 HEA ProTip	515	0 %	100 бар
 Blanc Plafond	Pastel	 HEA ProTip	515	10 %	160 бар
 Mat Profond	Pastel	 HEA ProTip	517	10 %	160 бар
	Neutre		517	0 %	140 бар
 Mat Velouté	Pastel	 HEA ProTip	619	0 %	160 бар
	Neutre		515	0 %	150 бар
 Laque Mate	Pastel	 HEA ProTip	411	0 %	120 бар
	Neutre		411	0 %	120 бар
 Laque Satinee Interieure	Pastel	 HEA ProTip	515	0 %	80 бар
	Neutre		515	0 %	60 бар

HEA Airless-technology

**HEA** | HIGH EFFICIENCY  
AIRLESS™

- ПРЕВОСХОДНОЕ КАЧЕСТВО ПОВЕРХНОСТИ
- МАКСИМАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
- ДО **55%** МЕНЬШЕ ИЗБЫТОЧНОГО РАСПЫЛЕНИЯ

## SprayGuide - Airless - Technology

Материал	База	Тип форсунки	Размер форсунки	Разбавление	Давление при распылении
 Primaire Universel	-	 TradeTip 3	517	10 %	200 бар
 Satin Couvrant	Pastel	 TradeTip 3	517	5 %	200 бар
	Neutre		517	0 %	200 бар

\* Технические инструкции были получены в результате практического тестирования оборудования Wagner и красок Little Greene с целью достижения оптимальных результатов. Данные, представленные в настоящем руководстве, являются ориентировочными и могут варьироваться в зависимости от применяемой базы краски, а также изменяться в зависимости от температуры, влажности, пористости и типа окрашиваемой поверхности. Производитель не несет ответственности за ущерб, причиненный вследствие неправильного выбора или использования оборудования или красок, а также некачественно выполненных работ. Тесты проведены в «стандартных условиях» (Т=20 °С, влажность 60%, давление 760 мм рт.ст.), что отражено в отчетах о тестировании. Температура распыляемого материала 20-22 °С. Для тестирования использовался мембранный аппарат Wagner SuperFinish 23 Pro, а также поршневой аппарат Wagner Pro Spray 3.21

### WAGNER SprayGuide

Другие отчеты об испытаниях материалов можно найти на сайте WAGNER. Вы всегда найдете подходящее оборудование для Вашего проекта в обширной базе данных и отчетов об испытаниях материалов. Специалистами WAGNER были протестированы более 550 красок, лаков, лазурей и других материалов известных мировых производителей для определения оптимальных характеристик распыления и получения идеального качества поверхности.

v6.06.03.2023.rus