

## ARGILE MAT VELOUTE EXTERIEUR

<b><u>Описание:</u></b>	ARGILE MAT VELOUTE EXTERIEUR – водоэмульсионная бархатисто-матовая фасадная краска, изготовленная на чистом акрилатном связующем. Благодаря тщательно разработанной рецептуре и высококачественным компонентам эффективно противостоит самым суровым атмосферным воздействиям и УФ-излучению. Подходит для минеральных фасадов, а также деревянных поверхностей.
<b><u>Назначение:</u></b>	Для наружных работ.
<b><u>Тип поверхности:</u></b>	Предназначена для нанесения на минеральные фасады из бетона, цемента, различных видов штукатурки, а также деревянные поверхности такие как заборы, ставни и др.
<b><u>Область применения:</u></b>	Фасады жилых и общественных зданий, сооружений.
<b><u>Преимущества:</u></b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Стойкость к атмосферным воздействиям.</li><li>• Стойкость к УФ-излучению.</li><li>• Ускоренное время высыхания (второй слой можно наносить через 4 часа).</li><li>• Инструменты после покрасочных работ легко отмыть в чистой воде.</li><li>• Обладает высокой укрывистостью.</li></ul>
<b><u>Содержание летучих органических соединений:</u></b>	Максимально разрешенное – 40 г/л. Краска ARGILE MAT VELOUTE EXTERIEUR содержит – 20 г/л.
<b><u>Степень блеска:</u></b>	4-6% (под углом 60°)
<b><u>Инструменты:</u></b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Кисть.</li><li>• Валик (полиамидный или микрофибра с длиной ворса 12 мм).</li><li>• Распылитель.</li></ul>
<b><u>Удельный вес:</u></b>	1,3 кг/л
<b><u>Расход:</u></b>	1 л на 10-12м <sup>2</sup> в зависимости от фактуры и типа окрашиваемой поверхности.
<b><u>Время высыхания при t=20°C:</u></b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Сухая на ощупь - 2 часа.</li><li>• Нанесение второго слоя – 4 часа.</li></ul>
<b><u>Условия окружающей среды для покрасочных работ:</u></b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Температура воздуха и окрашиваемой поверхности должны быть в пределах от +7 до +30°C.</li><li>• Максимальная влажность воздуха – 80%.</li><li>• Не наносить при наличии риска выпадения осадков во время нанесения или сушки.</li><li>• Избегайте окрашивания под прямыми солнечными лучами или на теплых поверхностях.</li><li>• Покрытие должно быть защищено от попадания осадков в течение минимум двух суток после нанесения.</li></ul>

- Разбавление:** Краска готова к использованию без разбавления.
- При нанесении краски с помощью распылителя ее можно развести водой до 5-10%.
- Очистка рабочих инструментов:** Очистите использованный инструмент в чистой воде.
- Цвета и оттенки:** Все доступные оттенки с палитр ARGILE, за исключением: T511, T513, T521, T531, T532, T541, T542.
- Тара:** Банки по 0,75; 2,5; 5 и 10л.

### **Подготовка поверхности:**

Способы и методы подготовки поверхности к нанесению краски должны соответствовать техническим требованиям, указанным во французском стандарте DTU 59-1 и производиться с соблюдением техники безопасности. Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, а краска должна наноситься в сухую погоду.

Краску ARGILE MAT VELOUTE EXTERIEUR следует наносить на поверхность, предварительно очищенную от грязи и пыли, обезжиренную (при наличии масляных пятен), зачищенную наждачной бумагой для улучшения адгезии (в случае необходимости) и соответствующим образом загрунтованную.

### **Новые поверхности.**

#### **Новые минеральные поверхности (различные виды шпатлевок, неглазурованный кирпич, бетон и т.д.):**

- Минеральные поверхности должны быть полностью высушены.
- Пористые и/или «мелящиеся» поверхности обработайте подходящим грунтом глубокого проникновения с фунгицидными добавками.
- В случае повышенной впитываемости основания нанесите слой ARGILE MAT VELOUTE EXTERIEUR, разбавленный на 5-10 % водой.

#### **Необработанная древесина и ее производные (ДСП, МДФ):**

- Тщательно очистите поверхность, обезжирьте и отшлифуйте. Обезжиривать древесину следует только специальными средствами (ацетоном и т.п.).
- Если древесина выделяет танины или смолу, проконсультируйтесь с продавцом.

### **Ранее окрашенные поверхности.**

#### **Ранее окрашенные минеральные поверхности:**

- Удалите всю старую плохо держащуюся краску.
- Очистите поверхность от загрязнений и зачистите наждачной бумагой.
- При необходимости проведите мойку под высоким давлением.

#### **Ранее окрашенная древесина:**

- Предварительно удалите всю старую плохо держащуюся краску, морилку или лак.
- Зачистите поверхность наждачной бумагой. Удалите образовавшуюся пыль.
- Нанесите один слой грунта ARGILE PRIMAIRE UNIVERSEL.

#### **Нанесение краски:**

Тщательно вручную перемешайте краску перед нанесением.

Наносите краску ARGILE MAT VELOUTE EXTERIEUR в два слоя с

помощью кисти, валика или распылителя.

На фасадах используйте валик из микрофибры или полиамида с длиной ворса 12-18 мм. При использовании кисти Вы получите красивый декоративный эффект (следы от кисти). При нанесении валиком поверхность будет казаться более однородной.

При нанесении с помощью распылителя краску можно развести водой до 5-10%.

**Уход за окрашенной поверхностью:**

Окрашенную краской ARGILE MAT VELOUTE EXTERIEUR поверхность можно мыть губкой, смоченной в теплой чистой воде. При сильных загрязнениях допускается использование неагрессивных моющих средств. На прочных минеральных фасадах допускается использование мойки высокого давления.

**Хранение и срок годности:**

Храните неиспользованную краску в прохладном, сухом, защищенном от мороза месте, вдали от прямых солнечных лучей и возможных источников возгорания. Гарантийный срок хранения в невскрытой заводской упаковке – 1 год с даты производства. Дата производства указана на упаковке.

**Техника безопасности при работе с краской:**

Храните краску в недоступном для детей месте.

При проведении покрасочных работ и до полного высыхания краски тщательно проветривайте окрашиваемое помещение.

Информация в данной характеристике может быть изменена в соответствии с появлением новых данных о краске ARGILE MAT VELOUTE EXTERIEUR.