

## LIMEWASH

### Описание:

Водоэмульсионная известковая краска для наружных работ, предназначенная для традиционных исторических строительных материалов и штукатурок. Краска Little Greene Limewash обладает повышенной проницаемостью, позволяя стенам дышать и, таким образом, эффективно снижая их влажность.

### Ключевые свойства:

Степень блеска*	Матовая (менее 5%)
Теоретический расход	До 6 м <sup>2</sup> /л в 1 слой, в зависимости от пористости и фактуры поверхности
Рекомендованная толщина пленки	30 мкм сухой пленки, на один слой
Рекомендуемое количество слоев	4
Время высыхания поверхности	1 час

Время до перекрытия	не менее 24 часов 48 часов в холодных влажных условиях
Сухой остаток	18%
Цвета*	Светлые, пастельные оттенки из Цветовых палитр Little Greene
Доступные фасовки	5л

\*Цвета значительно осветляются в течение 24 часов после колеровки и будут иметь только приблизительное сходство с образцами из Цветовых палитр. Цвет может варьироваться от партии к партии.

### УТВЕРЖДЕНИЯ И СТАНДАРТЫ

- Паропроницаемость (согласно BS EN ISO 7783), среднее значение Sd: <0,030м, среднее значение V: 680 г/м<sup>2</sup>/24 ч
- Классификация проницаемости водяных паров (согласно EN 1062-1), класс: V1 (высокий)
- Изготовлено по стандарту качества ISO 9001: 2015 и ISO 14001: 2015 системы экологического менеджмента.
- 2004/42/ЕС. Предельное значение для продукта в ЕС (кат. А/а wb): 40 г/л (2010). Продукт содержит максимум 0,1 г/л VOC

### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

#### НОВЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

##### Новая известковая или глиняная штукатурка:

Поверхности необходимо очистить от грязи и жира. Обработайте подложку щеткой, чтобы удалить все рыхлые участки и непрочно держащиеся частички. Увлажните водой при помощи распылителя или протрите влажной безворсовой тканью, чтобы уменьшить впитывающую способность основания.

Высолы и другие отложения на кирпичной кладке необходимо полностью удалить специальными составами перед покраской. Краска Little Greene Limewash не подходит для непористого камня или кирпичной кладки, таких как гранит, сланец, глазурованный и керамический кирпич.

**Ограничение ответственности** - Информация, представленная в настоящем листе данных, основывается на последних имеющихся в нашем распоряжении знаниях и опыте и является достоверной. Компания Little Greene Paint оставляет за собой право вносить изменения в настоящий документ без предварительного уведомления. Приведенная в настоящем документе информация не освобождает пользователя от проведения собственных испытаний и экспериментов, а также не предполагает гарантии определенных свойств продукта и его применимости для определенных целей. Условия применения продукта не могут нами контролироваться и, следовательно, мы не несем ответственности, связанной с представленной в настоящем документе информацией.

The Little Greene Paint Company Limited, The Coach Works, 420 Ashton Old Road, Manchester M11 2DT. England.  
Tel: 0845 880 5855 (UK) Tel: +44 161 23 00 880 (Overseas) Fax: 0845 880 5877 (UK) Fax: +44 161 22 33 208 (Overseas)  
mail@littlegreene.com [www.littlegreene.com](http://www.littlegreene.com)

## **РАНЕЕ ОКРАШЕННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ**

### **Поверхности, ранее окрашенные известковыми составами:**

Удалите все неплотно держащиеся и отслаивающиеся остатки старого покрытия. Рыхлые участки штукатурки или раствора должны быть заменены. Трещины необходимо расшить и заполнить соответствующим ремонтным составом. Поверхности демонстрирующие меление необходимо тщательно очистить щеткой и увлажнить водой при помощи распылителя или влажной безворсовой ткани, чтобы уменьшить впитывающую способность основания.

Участки поверхности, пораженные плесенью или грибком, следует тщательно отмыть и обработать подходящим saniрующим составом или 25-процентным раствором хлорсодержащего отбеливателя для белья, с последующей обязательной очисткой и удалением налета и других видимых следов.

Современные составы для наружной окраски должны быть полностью удалены с поверхности перед использованием краски Little Greene Limewash.

## **НАНЕСЕНИЕ**

### **Условия:**

Тщательно перемешайте перед использованием, чтобы распределить возможный осадок. Не наносить на поверхности при среднесуточной температуре окружающей среды ниже 5°C или при наличии риска выпадения осадков во время нанесения или сушки, так как краска чувствительна к воде до завершения процесса полной полимеризации материала. Избегайте окрашивания под прямыми солнечными лучами или на теплых поверхностях.

Для достижения наилучших результатов рекомендуется закончить все работы с краской до того, как солнечные лучи попадут на окрашиваемую поверхность.

Краску Little Greene Limewash лучше всего использовать как можно быстрее, и в идеале, ее следует нанести в течение 14 дней с момента доставки.

### **Кисть:**

Используйте кисти из высококачественной синтетической щетины, подходящие по размеру для конкретного проекта. Новые кисти должны быть подготовлены к работе, промывкой их в воде и тщательным высушиванием, с помощью чистой безворсовой ткани. Избегайте погружения кисти слишком глубоко в краску, чтобы краска не попала на защитный обод кисти. Старайтесь не набирать излишней краски на кисть, чтобы избежать капель, брызг и подтеков. Наносите краску ровными мазками и расширяйте окрашиваемую зону таким образом, чтобы можно было легко поддерживать «влажный край» слоя. Для получения наилучшего результата наносите финишные мазки всегда в одном направлении и никогда не подкрашивайте участки, на которых краска уже начала высыхать.

Избегайте нанесения толстых слоев материала, так как это может привести к ослаблению прочности покрытия и его последующему растрескиванию.

### **Валик:**

Нанесение валиком не рекомендуется.

### **Распылитель:**

Нанесение распылителем не рекомендуется.

## **ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА:**

Удалите излишки краски и очистите все оборудование водой сразу после использования. Никогда не храните кисти или валики в воде, так как это приведет к ухудшению их эксплуатационных характеристик.

## **ХРАНЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ:**

Храните неиспользованную краску в прохладном, сухом, защищенном от мороза месте, вдали от прямых солнечных лучей и возможных источников возгорания. Убедитесь, что жестяные крышки надежно и правильно закрыты после использования. Для достижения наилучших результатов краску Little Greene Limewash следует использовать в течение 14 дней с момента доставки. Несмотря на то, что срок годности краски значительно больше, при хранении продукта в течение длительного периода времени могут наблюдаться значительные различия в глубине цвета и степени блеска.

**Ограничение ответственности** - Информация, представленная в настоящем листе данных, основывается на последних имеющихся в нашем распоряжении знаниях и опыте и является достоверной. Компания Little Greene Paint оставляет за собой право вносить изменения в настоящий документ без предварительного уведомления. Приведенная в настоящем документе информация не освобождает пользователя от проведения собственных испытаний и экспериментов, а также не предполагает гарантии определенных свойств продукта и его применимости для определенных целей. Условия применения продукта не могут нами контролироваться и, следовательно, мы не несем ответственности, связанной с представленной в настоящем документе информацией.

The Little Greene Paint Company Limited, The Coach Works, 420 Ashton Old Road, Manchester M11 2DT. England.  
Tel: 0845 880 5855 (UK) Tel: +44 161 23 00 880 (Overseas) Fax: 0845 880 5877 (UK) Fax: +44 161 22 33 208 (Overseas)  
mail@littlegreene.com [www.littlegreene.com](http://www.littlegreene.com)

## УХОД ЗА ОКРАШЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ

### Очистка поверхности:

При слабом загрязнении поверхности ее можно очистить струей воды с низким давлением (напор не должен быть сильным). Вовремя подстригайте садовые растения вдоль окрашенных стен, для того чтобы между посадками и окрашенными стенами был зазор для вентиляции. Следите за вьющимися растениями, чтобы предотвратить зарастание поверхности. Поддерживайте в хорошем состоянии желоба и трубы для отвода воды с крыши, чтобы окрашенная поверхность не страдала от постоянного излишнего попадания влаги (потехов из прохудившихся труб и проч.).

### Ремонтная окраска:

Слегка зачистите участок, подлежащий перекраске, нанесите подходящий грунт на свободную от краски поверхность. Ремонтную окраску необходимо производить "от угла до угла", нанося один или более слоев краски. Пожалуйста, обратите внимание, что локальная перекраска почти всегда приводит к ухудшению внешнего вида поверхности.

## УТИЛИЗАЦИЯ И ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ

Утилизируйте излишки или отходы краски через аккредитованные службы и в соответствии с местным законодательством. Пустая тара может быть переработана (снимите пластиковую ручку с банок 5л).

## ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Всегда изучайте этикетку на банке перед использованием. Обеспечьте максимальную вентиляцию во время нанесения и высыхания материала. Для получения более подробной информации запросите Паспорт безопасности на продукт.

**Ограничение ответственности** - Информация, представленная в настоящем листе данных, основывается на последних имеющихся в нашем распоряжении знаниях и опыте и является достоверной. Компания Little Greene Paint оставляет за собой право вносить изменения в настоящий документ без предварительного уведомления. Приведенная в настоящем документе информация не освобождает пользователя от проведения собственных испытаний и экспериментов, а также не предполагает гарантии определенных свойств продукта и его применимости для определенных целей. Условия применения продукта не могут нами контролироваться и, следовательно, мы не несем ответственности, связанной с представленной в настоящем документе информацией.

The Little Greene Paint Company Limited, The Coach Works, 420 Ashton Old Road, Manchester M11 2DT, England.  
Tel: 0845 880 5855 (UK) Tel: +44 161 23 00 880 (Overseas) Fax: 0845 880 5877 (UK) Fax: +44 161 22 33 208 (Overseas)  
mail@littlegreene.com [www.littlegreene.com](http://www.littlegreene.com)