

# Технические данные

## OIL UNDERCOAT

### Грунт для масляных красок

Непрозрачный грунт, который может также быть использован как праймер. Подходит для внешних и внутренних работ по дереву и металлу.

#### СВОЙСТВА:

Степень блеска: матовая (менее 8 %)  
Теоретическая укрывистость: 16 м<sup>2</sup>/л (зависит от свойств окрашиваемой поверхности)  
Рекомендованная толщина пленки: 1 слой высохшей краски-40 мкр  
Рекомендованное количество слоев: 2  
Высыхание поверхности: 4 часа  
Нанесение второго слоя: минимум через 16 часов  
Объем твердых частиц в краске: 61%  
Цвета и оттенки: все оттенки из палитры Paint & Paper Library  
Объем тары: 750мл, 2.5л

#### СЕРТИФИКАТЫ И СТАНДАРТЫ:

Грунт изготовлен в соответствии с: ISO 9001:2008, а также ISO 14001:2004 система мер по охране окружающей среды.

Максимально разрешенное количество летучих органических соединений: 297 г/л (по стандартам 2004/42/ЕС на 2010); данный грунт содержит летучих органических соединений: 300 г/л.

Соответствует нормам Air Quality Decree №2011-321, класс А.

#### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

**Твердая древесина:** данный грунт не рекомендуется наносить непосредственно на смолистую древесину. Предварительно очистите всю смолу и нанесите праймер *Aluminium Wood Primer* от *Little Green* (см. характеристику данного продукта), затем – грунт Paint & Paper Oil Undercoat. Не смолистую твердую древесину слегка зачистите наждачной бумагой, все следы от сучков обработайте подходящим составом.

**Мягкая древесина:** слегка зачистите поверхность наждачной бумагой, все следы от сучков обработайте подходящим составом. Перед нанесением грунта убедитесь, что древесина сухая (содержание влаги в ней не более 15%). Не окрашивайте влажную или плохо просушенную древесину, т.к. это впоследствии приведет к растрескиванию дерева, отслоению краски, появлению блестящих пятен на поверхности краски, и, как результат, такая поверхность прослужит Вам недолго. Свежая древесина зеленого дуба должна простоять не окрашенной минимум шесть месяцев, не начинайте работы по ней раньше этого срока.

**Металлические поверхности:** ранее не окрашенные металлические поверхности, сильно подверженные коррозии, следует тщательно очистить от ржавчины. Затем нанесите грунт Paint & Paper Oil Undercoat. Гальванизированные металлические поверхности также следует обработать подходящим праймером перед началом покрасочных работ.

**Ранее окрашенная поверхность:** удалите всю плохо держащуюся краску; хорошо держащаяся старая краска послужит дополнительным грунтом. Затем вымойте поверхность подходящим моющим средством (рекомендуем мыльный раствор). После этого обработайте поверхность наждачной бумагой, что также необходимо для лучшей адгезии последующих слоев краски. Если окрашиваемой поверхности требуется реставрация, также проведите ее до нанесения грунта. Наносите грунт только на тщательно подготовленную поверхность для получения наилучших результатов.

**Изделия из пластика:** очистите от пыли и грязи пластиковые поверхности и предметы. Нанесите подходящий для пластика праймер, затем – краску В случае, если вся поверхность будет полностью закрашена краской (например, водосточные трубы на улице), то небольшой шлифовки будет достаточно перед началом покрасочных работ.

# OIL UNDERCOAT

## НАНЕСЕНИЕ ГРУНТА:

Тщательно перемешайте грунт перед нанесением. Не занимайтесь покрасочными работами, если температура окружающей среды ниже +5°C.

**Нанесение кистью:** мы рекомендуем использовать синтетические кисти удобного Вам размера. Новые кисти перед началом работ следует промыть в чистой воде, затем тщательно высушить с помощью сухой ткани.

Не погружайте кисть слишком глубоко в банку с краской, краске не следует попадать на металлический держатель на ручке. Не набирайте на кисть слишком много краски, т.к. это может привести к образованию потеков на поверхности. Для достижения наилучшего результата рекомендуем работать кистью всегда в одном направлении (сверху вниз, слева направо и т.п.). Никогда не проводите кистью еще раз по уже окрашенному участку поверхности, поскольку краска там уже начала подсыхать и при полном высыхании краски в этом месте будет заметен след другого оттенка. Обратите внимание на тот факт, что при покраске некоторых пород мягкой древесины Вам потребуется развести Paint & Paper Oil Undercoat на 5% уайт-спиритом, чтобы облегчить его нанесение на поверхность.

**Нанесение валиком:** для получения наилучшего результата рекомендуем использовать валик с мелкой микрофиброй из коротковорсового мохера. Валики с длинноворсовой шерстью подходят для покраски не гладкой поверхности, поскольку ворсинки равномерно прокрасят все выступы и впадинки поверхности. Работайте валиком в одном направлении (сверху вниз, слева направо и т.п.), а также следите за тем, чтобы стык между уже нанесенной полосой краски и наносимой сейчас был в этот момент влажным, краска на нем еще не высохла (это поможет избежать появления полосок другого оттенка после высыхания краски).

### Распыление краски:

Пневматический распылитель:	Безвоздушный распылитель:		
Разведение водой:	до 25% уайт-спирита	Разведение водой:	до 10% уайт-спирита
Размер сопла:	1.60-2.00 мм	Размер сопла:	0.28-0.54 мм
Давление:	40-60 psi	Давление:	1800-2800 psi

## ОЧИСТКА РАБОЧИХ ИНСТРУМЕНТОВ:

Сразу после окончания покрасочных работ максимально очистите инструмент от краски, затем промойте его в чистой воде. Не храните кисти и валики в воде до следующего использования, т.к. это приводит к ухудшению качества инструмента и в последствии негативно скажется на результате при нанесении краски.

## УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Остатки краски храните в сухом, прохладном месте, оберегайте от замерзания и попадания прямых солнечных лучей. Убедитесь, что крышка плотно закрыта. Срок годности неоткрытой банки с краской при соблюдении описанных выше условий – 2 года.

## УХОД ЗА ОКРАШЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ:

### Утилизация:

Тару и неиспользованный грунт следует передать специально уполномоченной мусороуборочной компании для дальнейшей утилизации в соответствии с современными стандартами по защите окружающей среды.

Пустая металлическая тара может пойти на переработку (предварительно удалите пластиковые ручки на банках).

### Техника безопасности при работе с грунтом:

Обязательно ознакомьтесь с инструкцией, находящейся на банке с грунтом, перед началом покрасочных работ! Обеспечьте хорошую вентиляцию в окрашиваемом помещении на все время работы и при последующем высыхании краски. Для получения более подробной информации обратитесь к специальному регламенту по технике безопасности при работе с краской и грунтом.